



Microbinder är en vattenburen dammbinder för betong och andra mineraliska underlag. Den har hög alkalibeständighet och binder damm utan att missfärga ytan. Microbinder avger inga brandfarliga lösningsmedel och är ej alkalisk, skadar inte hud, glas eller metall. Den har goda penetrerande egenskaper på porösa och dammande underlag, vilket innebär att den ger mycket god dammbindning.

GÖR SÅ HÄR

FÖRBEHANDLING: Microbinder kan appliceras på färsk betong (ca 1 månad), som är yttorr. Rengör ytan från löst sittande murbruk, olja och andra föroreningar. Olja och fett avlägsnas bäst genom bränning. Som alternativ kan tvättning med ett emulgerande medel göras. För bästa resultat bör cementskivan avlägsnas genom maskinslipning. Även betning med utspädd saltsyra (1:4) kan göras. Låt syran verka ca 15 minuter, varefter golvet vattenspolas noga och får torka.

OBS! Handskas varsamt med syran och skydda ansikte, händer och kläder. Skydda metallytor mot angrepp från saltsyraångor.

BEHANDLING: Stryk eller rulla Microbinder oförtunnad en gång.

VIKTIGT

OBS! Ej lämplig på betong starkare än K 350.

Undvik målning om ytan är kallare än +5 C

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	Sampolymer
SPÄDNING	Vatten, skall normalt ej spädas
VERKTYG	Pensel, ruller eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
MATERIALÅTGÅNG	Ca 6-8 m ² /liter
MÅLNINGSTEMPERATUR	Mellan +5°C till +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	Ca 2 timmar
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
VOC	Gränsvärde (Kat A/h):30g/l (2010) Produktens VOC:<30g/l
AMAHUS LCS2	8
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT